Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania lekkich powłok hydroizolacyjnych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstała powłoka jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, wodę, słabe kwasy i zasady, na działanie substancji agresywnych zawartych w ziemi. Dzięki własnościom tiksotropowym powłoka nie spływa z pionowych powierzchni, nawet w wysokich temperaturach. Masę można nakładać na suche i wilgotne powierzchnie. Nie uszkadza styropianu.

ZASTOSOWANIA

renowacja i konserwacja pokryć dachowych z papy, blachy, dachówek itp.
bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy, włókniny, tkaniny technicznej itp.
gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:2
zabezpieczenia przed wilgocią podziemnych części budowli (ław fundamentowych, fundamentów itp.)
podposadzkowe izolacje przeciwwilgociowe piwnic, garaży, tarasów, balkonów.

ZALETY

działa na suchych i wilgotnych podłożach
nie spływa z pionowych powierzchni nawet w wysokich temperaturach
bez rozpuszczalników
można stosować w kontakcie ze styropianem
wydajny

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +30
Temperatura podłoża [°C]	+5 - +30
Temperatura opakowania [°C]	+5 - +30

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Siedziba „IZOLACJA MATIZOL" Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32
Zakład Produkcyjny Gorlice: ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice, sekretariat.gorlice@selena.com, tel.: +48 18 35 48 100, fax: +48 18 35 48 151
Zakład Produkcyjny Chełmża: ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża, sekretariat.chelmza@selena.com, tel.: +48 56 67 52 213, fax: +48 56 67 52 213

Kapitał zakładowy: 1 956 497,40 zł w całości opłacony, Regon: 490514452, NIP: 738-000-63-71,
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000711336, BDO: 000018412
www.matizol.pl

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.
- Usunąć stare, kruche i łuszczące się warstwy, luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia, środki antyadhezyjne i pył.
- Części metalowe odrdzewić i zabezpieczyć antykorozyjnie.
- Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Ściany fundamentowe powinny wyszpachlowane i wyrównane zaprawą cementową, a nowe betony związane i wysezonowane.
- W przypadku renowacji pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem ABIZOL KL-DM, a wyrwy i ubytki wypełnić masą szpachlową ABIZOL G.
- We wszystkich zastosowaniach podłoże zagruntować produktem Disprobit rozcieńczonym wodą w stosunku 1:2 (nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego wyschnięcia. W czasie upałów, przed rozpoczęciem gruntowania produktem Disprobit, podłoże należy zwilżyć.

2. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.

3. APLIKACJA

- Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać (np. za pomocą miksera wolnoobrotowego)
- Renowacja i konserwacja pokryć dachowych – nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, mokrą warstwę masy posypać posypką mineralną.
- Bezspoinowe powłoki dachowe – nanieść równomiernie warstwę Disprobitu na całą powierzchnię dachu i odczekać do wyschnięcia. Rozkładać siatkę z polipropylenu i nanosić MBW001 pasami o szerokości siatki, pamiętając o zakładkach na łączeniu (siatka na siatkę) o szerokości ok. 10cm, odczekać do wyschnięcia. Nanieść Disprobit pasami o szerokości tkaniny, na świeżą masę kłaść tkaninę wcierając ją aż do przesiąknięcia masą i od razu, ponownie przesmarować Disprobitem, pamiętając o zakładkach. Po dobrym wyschnięciu poprzedniej warstwy nanieś kolejną i od razu posypać dokładnie posypką mineralną.
- Hydroizolacje podziemnych części budowli i podposadzkowe – po należytym wyschnięciu gruntu głębokopenetrującego Disprobit Grunt nakładać masę przynajmniej w 2 warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów pasami z tkaniny technicznej. Odczekać kilka dni, aby z całej grubości powłoki odparowała wilgoć i ewentualnie ostrożnie obsypać ziemią, uważając aby nie uszkodzić warstwy izolacji.

4. PRACE PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI

- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.
- Nieutwardzoną masę z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym.
- Po utwardzeniu z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny lub za pomocą rozpuszczalników organicznych.

Siedziba „IZOLACJA MATIZOL" Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32
Zakład Produkcyjny Gorlice: ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice, sekretariat.gorlice@selena.com, tel.: +48 18 35 48 100, fax: +48 18 35 48 151
Zakład Produkcyjny Chełmża: ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża, sekretariat.chelmza@selena.com, tel.: +48 56 67 52 213, fax: +48 56 67 52 213
Kapitał zakładowy: 1 956 497,40 zł w całości opłacony, Regon: 490514452, NIP: 738-000-63-71,
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000711336, BDO: 000018412
www.matizol.pl

5. OGRANICZENIA / UWAGI

- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Nie podgrzewać.
- Przed użyciem należy wykonać próbę.
- Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

DANE TECHNICZNE

Kolor	
Czarny	+

Nieutwardzony - badany w 23 ± 2°C i 60% wilgotności względnej	Wartość
Gęstość [g/ml]	0,98 - 1,20
Grubość warstwy [mm]	1
Czas schnięcia 1 warstwy [h]	6
Zużycie - gruntowanie [kg/m²]	0,2 - 0,5
Zużycie - powłoki hydroizolacyjne (na 1 warstwę) [kg/m²]	0,8 - 1,2
Ilość warstw - gruntowanie	1
Ilość warstw - powłoki hydroizolacyjne	2 - 4

Powierzchnia	Przyczepność
Cegła	+
Beton	+
Papa bitumiczna	+
Bitumiczne pokrycie dachowe	+

+ Dobra przyczepność
± Częściowe adhezyjne odspojenie

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

NORMY / ATESTY / CERTYFIKATY

- Produkt spełnia wymagania normy PN-B-24000Dn:1997
- Produkt posiada Atest Higieniczny nr 1 Państwowego Zakładu Higieny.

Siedziba „IZOLACJA MATIZOL" Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32
Zakład Produkcyjny Gorlice: ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice, sekretariat.gorlice@selena.com, tel.: +48 18 35 48 100, fax: +48 18 35 48 151
Zakład Produkcyjny Chełmża: ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża, sekretariat.chelmza@selena.com, tel.: +48 56 67 52 213, fax: +48 56 67 52 213
Kapitał zakładowy: 1 956 497,40 zł w całości opłacony, Regon: 490514452, NIP: 738-000-63-71,
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000711336, BDO: 000018412
www.matizol.pl

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać do 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5 °C do +35 °C.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta.
Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Siedziba „IZOLACJA MATIZOL" Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32
Zakład Produkcyjny Gorlice: ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice, sekretariat.gorlice@selena.com, tel.: +48 18 35 48 100, fax: +48 18 35 48 151
Zakład Produkcyjny Chełmża: ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża, sekretariat.chelmza@selena.com, tel.: +48 56 67 52 213, fax: +48 56 67 52 213
Kapitał zakładowy: 1 956 497,40 zł w całości opłacony, Regon: 490514452, NIP: 738-000-63-71,
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000711336, BDO: 000018412
www.matizol.pl